PAT-NO:

JP359104523A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 59104523 A

TITLE:

PRODUCTION OF INFRARED-RAY DETECTOR

PUBN-DATE:

June 16, 1984

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

IMAI, SOICHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

FUJITSU LTD

N/A

APPL-NO:

JP57215335

APPL-DATE:

December 7, 1982

INT-CL (IPC): G01J005/10

US-CL-CURRENT: 257/E31.093

# ABSTRACT:

PURPOSE: To remove accurately and easily an adhesive, by using a mercury

cadmium tellirium crystal substrate, which is formed into a prescribed pattern,

as a mask, and etching and removing the unnecessary adhesive exposed on a

sapphire substrate.

CONSTITUTION: An epoxy adhesive 2 is used to adhere an HgCdTe crystal


substrate 3 formed to a thin layer onto a sapphire substrate 1, and a resist

film is formed in accordance with a prescribed pattern. resist film is

used as a mask to etch the HgCdTe crystal substrate 3 with a

bromomethanol solution, and thereafter, the resist film is removed by a resist peeling agent or the like. The HgCdTe crystal substrate 3 formed in accordance with the prescribed pattern is used as a mask to etch and remove the epoxy adhesive.2 exposed on the surface of the sapphire substrate 1 with chemicals such as a concentrated sulfuric acid. Thus, the unnecessary epoxy adhesive on the substrate is removed accurately without damaging the HgCdTe crystal substrate 3.

COPYRIGHT: (C) 1984, JPO&Japio



(19) 日本国特許庁 (JP)

10特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59—104523

**⑤**Int. Cl.<sup>3</sup> G 01 J 5/10

識別記号

庁内整理番号 7172-2G **43公開 昭和59年(1984)6月16日** 

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

# 50赤外線検知素子の製造方法

2)特

願 昭57-215335

20出

頁 昭57(1982)12月7日

⑩発 明 者 今井宗一

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

⑪出 願 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

⑭代 理 人 弁理士 井桁貞一

明 細 曹

1. 発明の名称

赤外線検知業子の製造方法

2. 特許請求の範囲

サファイア基板上に水銀・カドミウム・テルル 結晶基板を所定の接着剤により固接したで、での を発剤により固接したでのでする。 が銀・カドミウム・テルル結晶基板とにがレジスト膜を形成し、なム・テルル にびってレジスト膜を形成し、ウム・デスト膜を をなるとして前記水銀・カドミウム・テルル にびないがする工程とのがはこれででないでででは でいていたが、でいたでででではないが、 でいていたが、でいたででではないででででいた。 でいていたが、でいたででではないでは、 でいていたが、 でいたが、 でいが、 でいたが、 でいたが、 でいたが、 でいが、 でいたが、 でいたが、 でいたが、 でいが、 でいが、 でいなが、 でいが、 で

- 3. 発明の詳細な説明
- (a) 発明の技術分野

本発明は赤外線検知表子の製造方法に係り、特に水銀・カドミウム・テルルを用いた光導電型検

知業子の製造方法の改良に関する。

### (b) 従来技術と問題点

従来の水銀・カドミウム・テルル(HgCdTe)を用いてなる光導電型(PC型)多素子検知素子を製作するには、サファイア基板上にエポキシ系接着剤により薄層化したHgCdTe結晶基板を接着し、次いで上記HgCdTe結晶基板近傍のサファイア基板表面に残留しているエポキシ系接着剤を削り取る等の機械的除去法によって除去して、アルミニウム(AU)細線を超音波ポンディング法により取り付けるためのポンディングパッドを設けていた。

上記従来方法では、エポキン接着剤の不要部を除去する作業には細心の注意が必要で、多大の足数を要するにもかかわらず、HgCdTe結晶基板を損傷する恐れがあり、赤外線検知業子の信頼度及び製造步留りを低下させる原因となっていた。昨今のように赤外線検知業子が多業子化し、素子寸、及び業子間分離幅がますます微細化するに伴い、なるので、この問題の解決は焦眉の急を要する。

### (c) 発明の目的

本発明の目的は上記問題点を解消して、サファイア基板上の不要な接着剤を、たとえ敬細素子であっても、正確且つ容易に除去し得る赤外線検知素子の製造方法を提供することにある。

#### (d) 発明の様成

### (ロ) 発明の実施例

以下本発明の一実施例を製造工程の順に図面に

に従って形成されたHgCdTe結晶基板3をマスクとして、週硫酸等の薬品によりサファイア基板1表面に薛呈せるエポキシ系の接着剂2をエッチング除去する。

このようにすることによりサファイア基板 1 上の不要なエポキシ系の接着剤 2 は、HgCdTe結晶基板 3 に何ら損傷を与えることなく、HgCdTe結晶基板 3 のパターンに従って正確に除去され、しかもこの作業は極めて容易である。

このあとの工程は通常の赤外線検知素子の製造工程に従って進めて良い。即ち第5図に示す如く、蒸着法によりインジウム (In) のような金属を所要部分に選択的に被着せしめて、各素子部5及び共通電極形成部5・上よりサファイア基板1に導出されたInよりなる導電層7及び7・を形成する。

次いで再び蒸着法により上記導電信 7. 7. に略接続するように、クロム (Cr) 上に金 (Au) を租信した金属膜 8 及び 8. を形成し、更にこれの上に蒸着法により AU を選択的に被着せしめて、上記 Inよりなる導電信 7. 7. に接続するボンディ

より説明する。

第1図〜第5図は上記一実施例を製造工程の順に示す図で、各図の向は平面図、向は契部断面図である。図において1はサファイア基板、2は例えばエポキシ系の接着剤、3はHgCdTc結晶基板である。

まず第1図に示すように、サファイア基板1上にエポキシ系の接着剤2を用いて薄層化したHgCd Te結晶基板3を接着する。このHgCdTe結晶基板3上に所定のパターンに従ってレジスト膜4を形成する。

次いで第2図に示すように上記レジスト膜4をマスクとして、プロムメタノール溶液によりHgCd Te結品基板3の不奨部を除去した後、第3図に示すようにマスクとして用いたレジスト膜4をレジスト側離剤等により除去する。同図において、5は個々の素子部、5・は共通電極形成部、6は素子間分離用の切り欠き部である。

次いで第4図に見られる如く、所定のパターン

ングパッド 9.9°を形成する。ここで上記 Inよりなる導電信 7.7°とボンディングパッド 9.9°との段差に起因して電気的接続が損なわれることを防止するため、両者の接続部に再度 Inを被着せしめてもよい(同図の 10)。なお図の 11 は受光窓である。

## (1) 発明の効果

以上説明した如く本発明により、サファイア基 板上の不要な接着剤を正確且つ容易に除去し得る 赤外線検知素子の製造方法が提供される。

### 4. 図面の簡単な説明

第1図〜第5図は本発明の一実施例をその製造 工程の順に示す図で、各図の(a)は平面図、(b)は要部断面図である。

図において、1 はサファイア基板、2 は接着剤、3 は ll g C d T e 結晶基板、4 はレジスト膜、5 は素子部、6 は素子間分離用の切り欠き部、7,7'は導電層、8,8'は金属膜、9,9'はAUよりなるボンディングパッドを示す。

代理人 弁理士 井 桁